

Carton pentru transformatoare

Proprietăți (grosimi 1 - 8mm)	UM	Valori IEC 641-3-1, tip B 3.1
Densitate	g/cm ³	1,0 - 1,3
Rezistența la tracțiune longitudinal, min.	Mpa	100 - 110
Rezistența la tracțiune transversal, min.	Mpa	75 - 85
Alungirea în direcție longitudinală, min.	%	3
Alungirea în direcție transversală, min.	%	4
Contrația în aer	%	
- în direcție longitudinală		0,5
- în direcție transversală		0,7
- în grosime		5
Umiditatea, max.	%	6
Cenușă, max.	%	1
Conductivitatea, max.	ms/m	5 - 10
pH extract apos		6,0 - 9,0
Absorbția în ulei, min.	%	11 - 7
Rigiditatea dielectrică (în aer), min.	KV/mm	12 - 9
Rigiditatea dielectrică (în ulei), min.	KV/mm	40 - 30

Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamț, România

T +40 233 218 330, +40 233 237 881

F +40 233 213 513

E office@petrocart.ro

www.petrocart.ro