

Carton pentru mașini electrice

Denumirea caracteristicii	Condiții de admisibilitate
<i>Densitatea aparentă, g/cm³, min. pentru grosimi</i>	
- până la 1,0 mm, inclusiv	1,10
- de la 2,0 mm	1,13
- de 3,0 mm	1,15
<i>Rezistența la tracțiune, N/mm², min.:</i>	
a) pentru grosimi până la 1mm inclusiv	
- în direcție longitudinală	70
- în direcție transversală	30
b) pentru grosimi peste 1 mm	
- în direcție longitudinală	90
- în direcție transversală	50
<i>Rigiditate dielectrică (în ulei) kV/mm min., pentru grosimi:</i>	
- 0,25 ... 0,7 mm, inclusiv	30
- peste 0,7 mm	20
<i>Rezistența la încovoiere (după impregnare în ulei), N/mm², min.:</i>	
- în direcție longitudinală	65
- în direcție transversală	55
Umiditatea %, max.	7
<i>Alungirea la rupere, %, min.:</i>	
- în direcție longitudinală	3,5
- în direcție transversală	3,0

Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamț, România

T +40 233 218 330, +40 233 237 881

F +40 233 213 513

E office@petrocart.ro

www.petrocart.ro